



INFORME DE ENSAYO N° 254218

Cliete : DALAURE S.A.C.
Cantidad de Muestras : 1
Fecha de Recepción : 10/10/2024
Fecha de Inicio de Ensayo : 10/10/2024
Fecha de Término de Ensayo : 12/10/2024
Lugar de ejecución del ensayo : Lab Perú Minerals S.R.L., Mz. N19, Lote 1C, Parque Industrial, La Esperanza, La Libertad, Perú

Código de Método	Descripción
MLP-005 / Ver. 01	Determinación de Au y Ag por Gravimetría (Método Retallas-Newmont)

						Método Elemento		MLP-005			
Nº	Cód. Cliente	Ensayo	Tipo	Presentación	Cód. Laboratorio	Pesos (g)		Oro (Au) g/tm	Oro (Au) ozt/tc	Plata (Ag) g/tm	Plata (Ag) ozt/tc
1	L-3272	Lote (Duplicado)	Geoquímicos	Bolsa Precintada	OCT24-1971-001	Peso Total	204.4	Malla: 140			
						Peso +	8.98	185.86	5.42	59	1.72
						Peso -	195.42	80.49	2.35	47	1.37
						Resultados Newmont		85.12	2.48	48	1.39


"Las muestras podrán ser retiradas por los interesados transcurrido el tiempo de almacenamiento que es de 14 días calendario a partir de la fecha de recepción para Contramuestras, rechazos o gruesos, caso contrario se procederá a desecharlas".

Cantidad mínima de ingreso para solicitud de contramuestra: Muestras por análisis newmont 1500 g | Otros análisis 800 g | Soluciones 300 ml

Emitido en Trujillo - Perú, 12 de octubre del 2024



AUTORIZADO POR:


Yulisa del Rocío Sánchez Bustamante
Jefa de Laboratorio Químico
R CIP N°: 230352